


Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
594-21103

TAG162LA4



| | |
|-------------------------------------|---|
| Produktgruppe | Typenschilder für Laserbedruckung |
| Produktfamilie | Helatag 1103 (Silber) |
| Material | Typ 1103, Polyester, silber (1103) |
| Farbe | Silber (SR) |
| Anfangshaftung [Testmethode] | 13 N [FINAT FTM 9] |
| Aushärtungstemperatur | ab 0 °C |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +150 °C |
| Breite (W) | 38,10 mm |
| Breite des Trägers (WL) | 210,00 mm |
| Druckmethode | Laser |
| Druckmethode (Alternativ) | Laserstrahl |
| Etiketten je Blatt | 110 ST |
| Etiketten je Reihe | 5 ST |
| Foliendicke [Testmethode] | 53 µm [ISO 534] |
| Höhe (H) | 12,70 mm |
| Inhalt | 2500 ST |
| Inhalt per | Packung |
| Klebekraftwerte | Glass: 23 N/23mm (FTM 1) |
| Kleberstärke (TA) nom. | 24 µm |
| Klebstoff | Acryl |
| Lagerbedingungen | 45% ±5% relative Luftfeuchtigkeit., Die Lagerung in der Originalverpackung ist empfohlen. , Bitte vermeiden Sie die Lagerung bei hoher Luftfeuchtigkeit, starker Hitze und Kälte., Lagerung an einem dunklen Ort. |
| Materialbeständigkeit | 2 Jahre (mitteleuropäisches Normalklima) |
| Material chem. Eigenschaften | Ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen Wasser, Alkohol, die meisten Öle, Schmierstoffe, Kraftstoffe, aliphatische Lösungsmittel, schwache Säuren, Salze, Alkalien und UV-Licht |

Scherfestigkeit [Testmethode]

1000 min [FINAT FTM 8]

Verarbeitung

Die Funktionalität und Haltbarkeit der Etiketten kann bei unsachgemäßer Verarbeitung oder Anwendung beeinträchtigt werden. Alle zu verklebenden Oberflächen müssen sauber, trocken sowie frei von Staub und Fett sein. Berühren Sie nicht die Klebefläche des Etiketts, da dies die Anwendungsleistung beeinträchtigen kann.

