

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
342-20070

SE28 38.0/19.0



Produktgruppe	2:1 Schrumpfschlauch - Rollenware
Produktfamilie	SE28 - standardwandig, hochelastisch, diesel- und ölbeständig
Material	Elastomer, strahlenvernetzt (POA)
Farbe	Schwarz (BK)
Betriebstemperatur	-75 °C bis +150 °C
Brandschutzeigenschaften	VG 95343-5
Bruchdehnung (min.) [Testmethode]	450 % [VG 95343-5]
Bruchdehnung bei Wärmealterung	290 %
Durchschlagsfestigkeit [Testmethode]	20 kV/mm [VG 95343-5]
Inhalt	30 m
Inhalt per	Rolle
Längsschrumpf	-10 % max.
Min. Schrumpftemperatur	+170 °C
Schrumpfrate	2:1
Verhalten beim Wärmeschock	nicht zersplitternd, nicht tropfend, nicht fließend
Verhalten bei Niedrigtemperatur	nicht zersplitternd [VG 95343-5]
Prüfung	
Wanddicke (WT)	2,4 mm
Wärmealterung Test [Testmethode]	168h/160°C [VG 95343-5]
Wärmeschock Test	4h/215°C
Wasserabsorption	1,30 %
Zugfestigkeit [Testmethode]	19 MPa [VG 95343-5]
Zugfestigkeit bei Wärmealterung	11 MPa
Zugfestigkeit bei Wärmeschock	10 MPa
Zulassungen/Normen	VG 95343-5:2016-10
Ø Liefermaß min. (D)	38,0 mm
Ø nach Schrumpf max. (d)	19,0 mm

RoHS

