

## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
435-12115

**Resin-33-SF-N**

<b>Produktgruppe</b>	2-Komponenten Polyurethan Gießharz
<b>Produktfamilie</b>	RELICON PUR 33
<b>Material</b>	Polyurethanharz (PUR)
<b>Farbe</b>	Grün (GN)
<b>Anwendungsbereich</b>	Niederspannung
<b>Betriebstemperatur</b>	-25 °C bis +120 °C
<b>Durchschlagsfestigkeit</b>	38 kV/mm
<b>Exothermie (max.)</b>	+71 °C
<b>Gelzeit</b>	48 min. 5°C, 20 min. 23°C, 9 min. 40°C
<b>Halogenfrei</b>	Ja
<b>Härte Shore-D</b>	65±5
<b>Inhalt</b>	400 ml
<b>Inhalt per</b>	Beutel
<b>Lagertemperatur</b>	+4 °C bis +40 °C
<b>Lagerzeit</b>	48 Monate
<b>Mischungsverhältnis (Gewicht)</b>	100:26
<b>ROHS konform</b>	Ja
<b>Schlagfestigkeit (Joule)</b>	26 kJ/m <sup>2</sup>
<b>Topfzeit</b>	43 min. 5°C, 15 min. 23°C, 8 min. 40°C
<b>Viskosität</b>	4500 mPa*s, 5 °C (EN ISO 2555), 3000 mPa*s, 23 °C (EN ISO 2555)
<b>Zulassungen/Normen</b>	Cenelec HD 631.1 S2

HF ✓

RoHS ✓